

 technical VIGNATE (MI) - ITALY	CICLO DI VERNICIATURA PAINING CYCLE	CYCLE N°: 060R
---	--	------------------------------

NUMERO DOCUMENTO DOCUMENT NAME		060R				
TIPO TYPE		STANDARD				
APPLICAZIONE APPLICATION		GENERAL / /				
COLORE COLOUR						
CAMPO DI TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE		Up to 120 °C				
PULITURA SUPERFICIALE SURFACE PREPARATION	TIPO TYPE	Blast Cleaning				
	GRADO GRADE	SA 2.5-3				
PRIMO STRATO PRIMER	TIPO DI STRATO COAT TYPE	Epoxy				
	NUMERO STRATI COAT NUMBERS	1				
	SINGOLO SPESSORE (min.) SINGLE COAT THICKNESS (min.)	70	µm			
	TIPO DI STRATO COAT TYPE	///				
STRATO INTERMEDIO INTERMEDIATE COAT	NUMERO STRATI COAT NUMBERS	-				
	SINGOLO SPESSORE (min.) SINGLE COAT THICKNESS (min.)	-	µm			
	TIPO DI STRATO COAT TYPE	Epoxy				
	NUMERO STRATI COAT NUMBERS	1				
STRATO FINALE TOP COAT	SINGOLO SPESSORE (min.) SINGLE COAT THICKNESS (min.)	50	µm			
NUMERO STRATI TOTALI TOTAL COAT NUMBERS		2				
SPESSORE TOTALE (min.) TOTAL THICKNESS (min.)		120	µm			
NOTE REMARKS		-				
INSPECTOR'S SIGNATURE AND DATE (if applicable)						
2	22/06/2020	GENERAL REVIEW		TCH	LDV	PLD
REV	DATE	DESCRIPTION		PREPARED	CHECKED	APPROVED